

#### SARL POZZO NUOVO

10 rue puits neuf - 26200 Montélimar - FRANCE

tél.: 04.75.53.23.95 <u>www.pozzonuovo.fr</u>

# FICHE TECHNIQUE — BADIGEON à l'huile de lin Fiche n° 21 Version 4 Mise à jour le 16/12/2015

#### **DESCRIPTION**

Cet authentique badigeon à la chaux en pâte et à l'huile de lin, 100% naturel, prêt à l'emploi, est de couleur blanche. Il convient pour une utilisation en extérieur.

Il est conditionné dans des seaux métalliques de 5, 10 et 20 litres.

Il peut se conserver plusieurs années dans de bonnes conditions de stockage : seau fermé à l'abri du gel.

Composition : chaux en pâte, eau de chaux, huile de lin, cellulose, savon noir.

n° de producteur **C €** 0333-CPD-33426

## PREPARATION DU SUPPORT

La surface d'application doit être propre et exempte de traces de graisse et de poussière.

**Sur supports minéraux,** nous conseillons d'humidifier le support à saturation avant l'application.

**Sur tous supports lisses,** il est impératif de rendre le support homogène, afin d'éviter tout spectre de joints ou de réparations avec un enduit de bouchage, avec 1 à 2 couches de peinture « sous couche » de qualité.

#### PREPARATION DU PRODUIT

Il est conseillé d'utiliser un malaxeur électrique pour rendre homogène le badigeon dans le seau avant emploi. Incorporer s'il y a lieu, en cours de malaxage, les pigments préalablement préparés (voir fiche conseil « préparation des Doses Couleur »).

## **MISE EN ŒUVRE**

Ce badigeon doit être appliqué en deux couches minimum à l'aide d'une brosse à badigeon ou d'un spalter. Si nécessaire, diluer le produit avec de l'eau pour faciliter sa mise en œuvre. Cette dilution peut aller jusqu'à 30% en première couche sur les supports absorbants.

Afin d'éviter tout farinage due à un séchage trop rapide du badigeon, nous conseillons d'appliquer les couches de badigeon sur support encore humide, ou d'humidifier légèrement entre chaque couche.

Les travaux ne doivent pas être réalisés en période de gel, sur des supports trop chauds, au vent sec ou à la pluie. On admet généralement que les travaux peuvent être exécutés lorsque les températures sont comprises entre 5° et 30° C. Au dessus de 30° C, certaines dispositions peuvent être prises pour éviter un séchage trop rapide qui pourrait entrainer un farinage du badigeon.

# **CONSOMMATION**

Consommation moyenne (très variable en fonction des supports): environ 8m2 par litre et par couche sur support non absorbant, environ 5m2 par litre et par couche sur support absorbant.

### **PROTECTION**

Après séchage (24 à 48h), il est possible d'apporter avec notre **Gel Fixateur** une protection complémentaire à votre badigeon qui empêche le « farinage » et le rend un peu plus résistant au frottement. Se reporter à la fiche technique du Gel Fixateur POZZO NUOVO.

### PRECAUTION D'EMPLOI

Protection des mains : port de gants conformes à la réglementation en vigueur.

Protection des yeux : port de lunettes de sécurité conformes à la réglementation en viqueur.

Protection de la peau : port de vêtements adaptés recouvrant les parties du corps (chemises à manches longues et pantalons recouvrant les chaussures de sécurité étanches).



<u>P102</u> : Tenir hors de portée des enfants

<u>P280</u> : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

 $P30\overline{5}+P351+P310$ : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin

P302+P352 : En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon

## **NETTOYAGE DES OUTILS / ELIMINATION DES DECHETS**

Le nettoyage des outils se fait à l'eau. Le seau métallique peut être recyclé.

Il convient d'évacuer le produit mécaniquement. Néanmoins, il peut être évacué dans les égouts avec un excès d'eau.