



# edenwool

L'ISOLANT HORS NORME

## Fiche spécifications Ouate de laine UV10



Conditionnement.  
 26 sacs/palette 1M3≈10Kg  
 120cmx120cmx256cm 80cmx40cmx40cm



RÉFÉRENCE PRODUIT

SPÉCIFICATIONS UV10

### INFORMATIONS

### DONNÉES

COMPOSITION	100% laine de races ovines. ( ex : MANECH, TARASCONNAISE...) (laine de montagne, diamètre de fibre = 40 microns). Sans polyester.
ÉPAISSEUR (mm)	322 mm pour un résistance thermique R = 7
DENSITÉ (kg/m <sup>3</sup> )	12 kg/m <sup>3</sup> en pose manuelle. 10 kg/m <sup>3</sup> en pose machine.
POIDS (kg/m <sup>2</sup> )	3,86 kg/m <sup>2</sup> en pose manuelle (2,6 m <sup>2</sup> par sac). 3,22 kg/m <sup>2</sup> en pose machine (3,1 m <sup>2</sup> par sac).
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (W/m°C)	0,046 W/m·K *selon textes officiels français 0,040 W/m·K *déclaration fabricant
PERMÉABILITÉ VAPEUR D'EAU (μ)	1 à 2
CAPACITÉ HYGROSCOPIQUE	30 à 40% de son poids (en fonction du diamètre des fibres).
POINT ÉCLAIR (C°)	560°C
COMPORTEMENT AU FEU	Matière auto-extinguible, aucune fumée toxique. classification de B-s1, d0
TRAITEMENT	Perméthrine ( traitement anti-mites, conforme au cahier des charges TM28 ).
RÉSISTANCE THERMIQUE (R)	R = 7 pour une épaisseur de 322 mm ( + ou - 10% ) *variation produit vrac

### CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	Kg/sac	Dimensions sac	Nb/Palette	Dimensions palette
EDENWOOL	1M3≈10Kg	80cmx40cmx40cm	26 sacs	120cmx120cmx256cm

SIRET : 979 324 563 00019

UVML - AV DES PYRÉNÉES - 47600 NERAC